

PARAT 70®

Öl-Kunstharz-Siegel

PARAT 70® ist ein strapazierfähiger Urethanalkyd-Lack, speziell für Holzfußböden, Korkfußböden und andere Hölzer im Innenbereich geeignet.

Anwendung

PARAT 70® ist geruchsarm, einfach zu verarbeiten und für maschinell abgeschliffene, unbehandelte Holzfußböden und Holzoberflächen im Wohn- und Objektbereich geeignet.

Technische Daten

Produkt:	1-Komponenten Urethanalkyd-Lack auf Lösemittelbasis.
Aussehen:	hellbraun in nassem Zustand, nach der Trocknung farblos.
Glanzgrad:	50 (Seidenmatt)
Ergiebigkeit:	ca. 10 m ² pro Liter.
Auftragen:	mit breitem Pinsel, kurzhaarige Mohairrolle oder rostfreiem Stahlspachtel.
Oberflächentemperatur:	min. 10 °C.
Verdünnung:	Gebrauchsfertig geliefert.
Trocknungszeit:	nach ca. 6 Stunden bei Raumtemperatur (20 °C) schleif- und begehbar, nach 120 Stunden voll belastbar.
Kennzeichnung:	kennzeichnungspflichtig

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit mineralischem Terpentin.

Lagerung

Ungeöffnet und bei 20 °C mehrere Jahre haltbar.

Liefergebinde

10 Liter Gebinde.

Entsorgung

Vollständig entleerte Gebinde über DSD. Nicht in die Kanalisation schütten.

Wichtig!

Vor Anwendung des Produktes Angaben auf der Verpackung genau beachten. Nur zwei Lackschichten pro Tag. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Verarbeitungsempfehlungen

Wohnbereich (Low Traffic)

1 Schicht PARAT 70® + Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung min. 150 oder Schleifgitter Körnung min. 120) + 1–2 Schichten PARAT 70® (nur zwei Lackschichten pro Tag).

Objektbereich (High Traffic) - Methode 1

1 Schicht PARAT 70® + Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung min. 150 oder Schleifgitter Körnung min. 120) + 2 Schichten PARAT 70 (nur zwei Lackschichten pro Tag).

Objektbereich (High Traffic) - Methode 2

2 Schichten PARAT 70® + Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung min. 150 oder Schleifgitter Körnung min. 120) + 1 Schicht PARAT 70® (nur zwei Lackschichten pro Tag).

Anwendung

Unbehandelte/geschliffene Böden:

Die Oberfläche muss absolut sauber, trocken und frei von Schmutz, Wachs, Fett, Polish und Seifenrückständen sein. Wachs, Ölrückstände, alter Lack usw. müssen durch Schleifen entfernt werden. Der Schleifstaub muss gründlich entfernt werden (z.B. durch Absaugen, danach mit einem feuchten Lappen aufwischen).

Insgesamt müssen 2–3 Schichten PARAT 70® aufgetragen werden. Zwischen erster und zweiter Schicht PARAT 70® oder zwischen zweiter und dritter Schicht PARAT 70® erfolgt ein Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung min. 150 oder Schleifgitter Körnung min. 120) in Richtung der Holzmaserung. Der Schleifstaub muss gründlich entfernt werden, wie oben beschrieben. Anschließend können ein oder zwei Schichten PARAT 70® aufgetragen werden. Es wird empfohlen, maximal 2 Lackschichten pro Tag aufzutragen!

Vorversiegelte Holzböden

Die Oberfläche muss absolut sauber, trocken und frei von Schmutz, Wachs, Fett, Polish und Seifenrückständen sein. Um optimales Aussehen und einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss der Holzboden durch Schleifen (Körnung 180–220) von allen bleibenden Rückständen befreit werden. Der Schleifstaub muss entfernt werden (z.B. durch Absaugen, danach mit einem feuchten Lappen aufwischen).

Vor der Versiegelung sollte der Lack getestet werden. Hierzu an einigen Stellen eine Schicht Lack auftragen und über Nacht trocknen lassen. Nach dem Trocknen die Lackstellen testen, indem man mit der Kante einer Münze über den Lack kratzt. Wenn Haftung und Aussehen zufriedenstellend sind, kann der gesamte Boden, wie oben beschrieben, mit 1–2 Schichten PARAT 70® versiegelt werden.

Wachs-/Poliermittelbehandelte Böden

Vor der Versiegelung mit PARAT 70® den Boden maschinell schleifen. Körnung 24 benutzen, um alte Schichten zu entfernen. Dann Kratzschäden mit Körnung 60 entfernen. Anschließend Körnung 120–180 verwenden, um eine absolut glatte Oberfläche zu erzielen. Schleifstaub entfernen und den Boden wie unter „Unbehandelte/geschliffene Böden“ versiegeln.

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir, die PARAT Parkettpflege® zu verwenden.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.