

PARAT G®

Rollgrund

Anwendung

PARAT G® ist ein wasserbasierter Einkomponenten-Grundlack auf reiner Acrylatbasis zur Grundierung von Holz- und Parkettböden im Innenbereich (zum Auftragen mit Rolle) und als Grundierung für PARAT 30® und PARAT 40®. PARAT G® ist schnelltrocknend, ergibt eine füllige und glatte Bodenfläche, vermindert die Seitenverleimung und ist sehr gut schleifbar. Sehr gut geeignet für Dielenböden und Mosaikparkett.

Technische Daten

Bindemittel:	Acrylathybrid
Viskosität:	19 Sekunden (FC4, 20°C)
FS-Gehalt:	40%
Dichte:	1,1kg/m ³
Verbrauch:	1l auf 8m ² je Schicht
Trocknungszeit:	(20°C, 50% Luftfeuchte) 20–60 Minuten
Lagerung:	max. 12 Monate, frostfrei im verschlossenen Originalgebinde
Gebindegröße:	PE-Kanister 5l
Ausführung:	halbmatt/matt
Verschleißfestigkeit:	normal

Reinigung

Pinsel und andere Werkzeuge sofort noch vor der Trocknung mit Wasser reinigen.

Handhabung

PARAT G® Rollergrund wird als nichtgesundheits- oder umweltschädlich klassifiziert. Für ausreichend Belüftung sorgen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Handschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser waschen. Bei Spritzern in die Augen mit viel Wasser spülen.

Vorbehandlung

Die zu behandelnde Fläche muss trocken, gut geschliffen und frei von Schmutz sein. Die Zimmer- und Lacktemperatur sollte nicht unter +13°C und über +30°C liegen (am besten 20°C Raumtemp. und 55% Luftfeuchte). Den letzten Schliff mit Schleifgitter oder Schleifpapier Nr. 120 oder feiner schleifen.

Verarbeitung

Den Kanister schütteln und die eingedrungene Luft entweichen lassen. Der Lack sollte beim Auftragen Zimmertemperatur haben. Luftfeuchte 55% und Raumtemperatur 20°C sind ideale Bedingungen. Es empfiehlt sich eine Probefläche zu lackieren. Die empfohlene Mindestmenge Lack beträgt 100g/m². PARAT G® gleichmäßig auftragen und ganz austrocknen lassen (Boden hat gleichmäßige Färbung). Nach 20–60 Minuten mit K 120 Zwischenschleifen und gut staubsaugen. Anschließend mit mindestens einer Schicht PARAT 30® oder PARAT 40® versiegeln.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.