

PARAT GR®

Grundlack Rolle

PARAT GR® ist eine wasserbasierte 1Komponenten Acrylat-Dispersion zum grundieren von Parkett-, Holz- und Dielenböden. Der Auftrag erfolgt mit der Rolle.

Anwendungsbereich

PARAT GR® ist speziell für den Einsatz auf Holz- und Parkettfußböden entwickelt worden. Er wird vor dem Auftrag von PARAT Wasserlacken eingesetzt. Die Oberfläche wirkt geschlossen und erhält ein gleichmäßiges Erscheinungsbild. Gleichzeitig wird die Gefahr der Seitenverleimung vermindert. Die äußerst schnelle Trocknungszeit ermöglicht ein effektives Arbeiten.

Verarbeitung

Den PARAT GR® vor der Verarbeitung gut schütteln. Die Holzoberfläche fachgerecht schleifen und eventuell. verkitten, letzter Schliff des Bodens mit Schleifgitter der Körnung 120 durchführen. Die zu grundierende Fläche muss frei von Staub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Beim Rollverfahren bitte über Kreuz arbeiten, das heißt, es wird quer vorgelegt und längs verschliffen. Im Wandbereich darf nicht zu schnell gerollt werden, damit die Wand nicht verspritzt wird. Im Randbereich bitte ebenfalls mit einer Rolle arbeiten oder einen Pinsel verwenden, der ca. 100g/m² Auftragsmenge hat.

Wir empfehlen folgenden Auftrag

1 x PARAT GR

Auftragsmenge 100–120 g/m²

Trockenzeit ca. 45–120 min. (20°C, 50% relative Luftfeuchte)

Die Grundierung bitte nicht Zwischenschleifen. Nachdem die Grundierung getrocknet ist können Sie mit PARAT Wasserlacken und dem Versiegelungsaufbau fortfahren.

Bitte beachten

- Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett, Dielenböden, Parkett auf Fußbodenheizung und quellempfindliche Hölzer (z. B. Buche, Esche, Ahorn) müssen zur Verminderung der Seitenverleimung mit PARAT GR grundiert werden,
 - Für Grundierung und Versiegelung nicht die gleiche Rolle verwenden. Grundierung nicht Zwischenschleifen
 - Rollgrundierung maximal einmal rollen, Grundierung nicht Zwischenschleife, nicht rostende Materialien einsetzen
 - beim Versiegeln oder Grundieren die Heizung abdrehen und Zugluft vermeiden, nach Trocknung für Raumluftaustausch sorgen
 - die verschiedenen Produkte nicht mischen.
 - die Zimmer- und Lacktemperatur darf nicht unter 15°C oder über 25°C liegen, die Bodentemperatur nicht unter 13°C oder über 22°C.
 - gewisse Holzarten verlangen eine Spezialgrundierung. bei Ungewissheit bitte Informationen bei Ihrem Lieferanten oder bei PARAT Technik einholen.
- Autohäuser, Labors und Friseursalons erfordern einen speziellen Versiegelungsaufbau. Bitte Informationen bei Ihrem Lieferanten oder PARAT Technik einholen

Technische Daten

Bindemittel	Acrylatpolymer
Lösemittel:	Wasser
Verbrauch:	ca. 1 Ltr. für ca. 8–10 m ²
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GSV
Brandgefahr:	nicht brandgefährlich

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Wasser, wenn getrocknet mit Aceton.

Lagerung

Vor Frost Schützen. Im Originalgebinde ungeöffnet 1 Jahr lagerfähig.

Liefergebinde

1 Karton 3 x 5Ltr., 1 Palette /48 Karton,

Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Gesundheit und Umwelt

PARAT GR® wird nicht als gesundheits- oder umweltschädlich klassifiziert. Es ist mit normaler Vorsicht, die für die Handhabung von chemischen Produkten bzw. Chemikalien gilt, vorzugehen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.